

## 鋼製建具及びステンレス製建具用接着剤について

接着剤は「鋼製建具・ステンレス製建具の接着工法に関する品質管理基準」7.3.1による試験を行い下表の品質に適合しなければならない。

試験項目	試験条件	引張せん断接着強さ
標準養生	23℃50%RH7日	12MPa以上
高温高湿	標準養生後 60℃90%RH500時間 取出後、23℃1日放置	10MPa以上かつ標準養生の60%以上維持すること
熱劣化	標準養生後 80℃500時間 取出後、23℃1日放置	10MPa以上かつ標準養生の60%以上維持すること

試験に適合した接着剤の一例は、下記による。

## ◆アクリル樹脂系接着剤

- デンカ（株）・・・品番「ハードロックM600-08」
- スリーエムジャパン（株）・・・品番「メタルグリップ」
- セメダイン（株）・・・品番「メタルロックY631」

## ◆ウレタン樹脂系接着剤

- コニシ（株）・・・品番「KU524/KU硬化剤No.6」
- スリーエムジャパン（株）・・・品番「DP6310NS」「DP6330NS」
- アイカ工業(株)・・・品番「アイボンWX-781（春夏秋用）」  
「アイボンWX-781W（冬用）」  
/WH-520J（硬化剤）」